Десятищелевые камни изготовляются из двух видов глин: светложгущихся и обычных красных глин. Камни из светложгу-щихся глин идут на кладку внешнего ряда. Из десяти-щслевых камней возможно выкладывать как гладкие участки стен, так и углы, оконные четверти, пилястры и раскреповки. Кладка вследствие зигзагообразного расположения вертикальных швов непродуваема.

Стена толщиной в 1,5 десятищелевых камня (29 см) с внутренней отделкой гипсоволокнистой плитой на относе, равно как и стена толщиной в два камня (39 см) без внутренней отделки, имеет по расчетным данным общее сопротивление R0 ==1,10 м2-час- град ккал.

Кладка толщиной в 39 см применяется для несущих стен пятишестиэтажных зданий, а кладка толщиной в 29 см - для самоиесущих стен. Вес 1 ж2 стены толщиной 29 см составляет 500 кг, а стены толщиной 39 см - 600 кг.

Показан многодырчатый камень, а на рис. 109 - щелевой камень, предложенные ЦНИИСМ и применяемые в УССР. Размер камней 25 X 12 X 14,2 см.

Многодырчатый камень изготовляется из глин повышенной пластичности и имеет 59 вертикальных пустот диаметром 12 мм; пустотность камня равна 30,3%. Объемный вес камня составляет 1280 кг/м3, а коэффициент теплопроводности кладки толщиной в 1,5 камня X = 0,40 ккал/м-час-град. Вес одного камня равен 5,4 кг.

Щелевой камень изготовляется из глин средней пластичности, с 18 вертикальными пустотами, шириной 12 мм; пустотность камня равна 27%. Объемный вес камня составляет 1310- 1340 кг/м3, а коэффициент теплопроводности кладки толщиной в 1,5 камня А = 0,42 ккал/м-час- град.

Показаны камни с горизонтальными пустотами, принятые для каркасных стен на строительстве в Москве.

Камень, приведенный на рис. ПО, а, имеет пустотность 32%; объемный вес составляет 1200 кг/м3; вес одного камня равен 10 кг; ширина пустот 15 и 52 мм. При толщине стены в 51 см /?„-,= = 1,23 ж2- град -час/ккал.

Компания "Сервис Фрост" осуществляет ремонт холодильников Киев по недорогим ценам в удобное для Вас время.