Что бы правильно установит плитку на стену не обязательно быть профессионалом, нужно немного терпение и не спешить при укладке. Для работы с плиткой понадобиться: электрический плитка рез, восьми миллиметровая ширина гребня гребенка, Электра миксер, ветошь, крестики пол тара миллиметров, шпатель десятка, два ведра (одно ведро под воду другое под раствор), уровень восемьдесят сантиметровый, лазерный уровень, валик, резиновый шпатель (для затирки плиточных швов). Из материалов потребуется: плиточный клей, грунтовка, затирка по цвету плитки.
Перед тем как начать класть плитку, проверяем ровность стены. В случае не ровности стены выравниваем стену с установкой маяков гипсовой штукатуркой. Находим середину стены, где будем устанавливать плитку (рулеткой мерим длину, и делим пополам).
Ставим лазерный уровень и черти вертикальную линию от пола до потолка.
Отмеряем длину плитки на пример: плитка длиной 60 сантиметров значить от пола выставляем метку пятьдесят девять сантиметров. Один сантиметр служит для под пила (от неровности полов).
Отмеряем расстояние от пола вертикально пятьдесят девять сантиметров, и чертим вертикальную линию.
Грунтуем поверхность стены укладываемой поверхности плиткой.
Устанавливаем металлическую направляющую под вертикальной линией (перфоратором делаем отверстие в направляющем, и в стене, прибиваем дюбель гвоздем). Делаем раствор (соблюдайте пропорцию воды с плиточным клеем с указанием на упаковке).
Шпателем наносим клей на плитку и на стену, и проводим гребенкой, убирая лишний раствор (на стене по вертикально, а по плитке горизонтально). Укладку плитки ведем от центра проведенной черты по вертикали к стене. Не забываем прикладывать уровень, проверяя ровность плитки по вертикали. И так каждый ряд, между плитками ставим крестики.
Через сутки убираем профиль и докладываем нижний ряд плитки, подрезая по размеру (размер снимаем размер плитку: переворачиваем изнаночной стороной, прикидываем к установленной плитки на стене, ставим метку с двух сторон ниже верхней плитки на два миллиметра и режим электрическим плитка резом).
Затирку разводим водой или специальным раствором до кисельного состояние.
Резиновым шпателем затираем швы между плитками. Затирку затираем снизу верх, и через три минуты моем затертую площадь (не затирайте сразу всю площадь плитки, старайтесь частями).