

Штукатурка венецианская имеет долгий срок службы. На поверхности такого отделочного материала формируется прочная кальциевая плёнка, что придаёт штукатурке большую надёжность. Цвет штукатурки практически не изменяется с течением времени, не выгорает. Материал не имеет запаха, не содержит вредных веществ, он в высокой степени функционален. Штукатурка наносится тонким слоем, вот почему при ремонте не требуется обязательно снимать такой материал с поверхности стены. На штукатурку можно клеить обои, или наносить следующий слой, при выполнении ремонта в доме.

Из инструментов для работы со штукатуркой венецианской требуются: [декоративная штукатурка](#) —

основа, шпатели, колер, грунтовка. Обычно, слой штукатурки формируется из множества мелких частиц. В состав входят частицы гипса, извести, а также мрамора. Они находятся внутри заполнителя, вроде полимеров или акриловой смолы. Ранее как связующее вещество применялся цемент или известь. Когда готовый состав наносят на стену, внутри штукатурки начинаются сложные процессы карбонизации. Как результат таких процессов — прочная, устойчивая к различным воздействиям извне плёнка на стене.

До нанесения штукатурки готовят стену, устраняя с поверхности помехи, ровняя, поверхность. Согласно инструкции разбавляют первый слой белой грунтовки. Его наносят и ждут около восьми часов, пока он высохнет. Затем можно приступить к нанесению первого слоя штукатурки. Венецианскую штукатурку наносят в несколько слоёв. Наносить следующий слой необходимо, когда высохнет предыдущий, а это не менее десяти часов. Штукатурку важно наносить ровным слоем. Важно время от времени протирать и шпатель, чтобы на нём не скапливались, не застывали излишки материала.

После нанесения первого слоя его зачищают с помощью мелкой шкурки и уже затем наносят следующий. В несколько слоёв декоративная штукатурка набирает большую цветовую насыщенность. Заключительный слой покрывают специальным составом для придания «мраморности». Когда слой нанесён его выравнивают и затем матуют, либо полируют. Стену с нанесённой штукатуркой моют не раньше, чем через месяц. За это время происходит карбонизация материала. Можно покрывать стену воском для большей защиты. Но делать это не ранее чем через неделю после полного высыхания штукатурки.